



TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0277-T

Türkiye Hazır Beton Birliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Erdal Çınar Sk.No:18 34805
Kavacık/İSTANBUL

Tel: 0 216 425 5319 Faks:0 216 680 4595 web: www.thbb.org e-mail: laboratuvar@thbb.org

Deney Raporu

Test Report

AB-0277-T
R243-13
03-13

Müşterinin Adı / Adresi : Mek Yapı Endüstri Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.
Customer Name / Adress : Çakmak Çamlık Mah. İkbal Cad. Keten Sok. No : 27/A Ümraniye / İSTANBUL

İstek Numarası : İ063-13
Order No.

Numunenin adı ve tarifi : Beton Küp Numune/150x150x150mm
Name and identity of test item

Numunenin kabul tarihi : 19.03.2013
The date of receipt of test item

Açıklamalar : Sonuçlar sadece gönderilen numunelere aittir. Numuneler laboratuvarında teslim
Remarks : alınmıştır.

Deneyin yapıldığı tarih : 19.03.2013
Date of test

Raporun Sayfa Sayısı : 3
Number of pages of the report

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports

Mühür
Seal



Tarih
Date

19.03.2013

Deney Sorumlusu
Person in charge of
test

Ahmet KAVAS

Mekanik Laboratuvarı
Müdürü
Head of the Testing
Laboratory

Genç KILINÇ

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI
BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Rapor No R243-13
Alınış Tarihi 12.03.2013
Deney Tarihi 19.03.2013
Deney Metodu T5.4-07

Revizyon No 03
Yayın Tarihi 01.01.2008
Form No F42-07
Revizyon Tarihi 21.03.2011

NUMUNE BİLGİLERİ

Numune Kodu Mek Yapı C30-AK14 - 7 Günlük
Başıklama Yok
Kırılma Şekli Uygun
Numune Yüzey Durumu Normal

Varsa Sapma Durumu

Sapma Açıklama
Temsil Ettiği Kütle Boyutları Küp 150,0x150,0x150,0
Yükleme Hızı MPa/s 0,600

Beton Sınıfı
Beton Sıcaklığı
Ortam Sıcaklığı

Laboratuvarımızda test edilen beton Küp numunelerine ait deney sonuçları aşağıda verilmiştir

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER					
Numune No	Ağırlığı (g)	Beton Kıvamı (cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Basınç Dayanımı (MPa)	
1	8268,0		608,0	27,02	Ortalama 27,60
2	8248,0		629,2	27,96	
3	8268,0		625,9	27,82	
4	0,0		0,0	0,00	
5	0,0		0,0	0,00	
6	0,0		0,0	0,00	
7	0,0		0,0	0,00	
8	0,0		0,0	0,00	
9	0,0		0,0	0,00	
10	0,0		0,0	0,00	
11	0,0		0,0	0,00	
12	0,0		0,0	0,00	



Ahmet KAVAS

Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Erdal Çınar Sk. No:18 Kavacık-İSTANBUL

Tel:0216 425 53 19
Faks: 0216 680 4595

Sayfa No 2 / 3

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI
BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Rapor No R243-13
Alınış Tarihi 12.03.2013
Deney Tarihi 19.03.2013
Deney Metodu T5.4-07

Revizyon No 03
Yayın Tarihi 01.01.2008
Form No F42-07
Revizyon Tarihi 21.03.2011

NUMUNE BİLGİLERİ

Numune Kodu Mek Yapı C30-AK15 Mekadmix 7 Günlük
Başlıklama Yok
Kırılma Şekli Uygun
Numune Yüzey Durumu Normal

Varsa Sapma Durumu

Sapma Açıklama

Temsil Ettiği Kütle Boyutları Küp 150,0x150,0x150,0
Yükleme Hızı MPa/s 0,600

Beton Sınıfı

Beton Sıcaklığı

Ortam Sıcaklığı

Laboratuvarımızda test edilen beton Küp numunelerine ait deney sonuçları aşağıda verilmiştir

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						
Numune No	Ağırlığı (g)	Beton Kıvamı (cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Basınç Dayanımı (MPa)		
1	8260,0		575,6	25,58	Ortalama	25,04
2	8246,0		534,0	23,73		
3	8230,0		580,8	25,81		
4	0,0		0,0	0,00		
5	0,0		0,0	0,00		
6	0,0		0,0	0,00		
7	0,0		0,0	0,00		
8	0,0		0,0	0,00		
9	0,0		0,0	0,00		
10	0,0		0,0	0,00		
11	0,0		0,0	0,00		
12	0,0		0,0	0,00		



Deneyi Yapan

Ahmet KAVAS

Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Erdal Çınar Sk. No:18 Kavacık-İSTANBUL

Tel:0216 425 53 19

Faks: 0216 680 4595

Sayfa No 313